

revize 1. 1. 2020

<b>OBCHODNÍ NÁZEV:</b>		<b>TEAM-MASTER 40/150</b>
<b>POUŽITÍ:</b>		<b>FOTBAL</b>
<b>MATERIÁL:</b>	<b>VLAS:</b>	PE monofilament (napřímený + texturovaný) <i>OK</i>
	<b>PODKLADOVÁ TEXTILIE:</b>	100 % PP <i>OK</i>
	<b>ZÁTĚR:</b>	SBR Latex <i>OK</i>
<b>DĚLENÍ:</b>		3/8" <i>OK</i>
<b>BARVA:</b>		dvoubarevná zelená <i>OK</i>

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu – <i>napřímený</i>	[dtex]	14.000/6 <i>10 OK</i>	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	370	± 10 %
Jemnost vlasu – <i>texturovaný</i>	[dtex]	8000/4 <i>11.900?</i>	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	280	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m²]	1.576	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	15 <i>18 ?</i>	± 10 %
Počet vpichů/m²	[-/m²]	15.748 <i>OK</i>	± 10 %
Počet konců/m²	[-/m²]	157.480	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	40 <i>OK</i>	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m²]	2.786 <i>OK</i>	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

**POZNAMKY:**

**Certifikáty výroby:** DIN EN 15330-1; RAL GZ 944/1; RAL GZ 944/3; Handbook for Football Turf; EN 15330-1; NF P90-112;

**Doporučený vsyp:**

- Výška zasypu v závislosti na typu tlumící podložky a zasypu:
  - křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 12 mm (± 20 kg/m²)
  - granulát 0,5 – 3,1 mm -> 16 mm (± 8 kg/m²)
- V případě certifikace hřiště je doporučený vsyp specifikován v laboratorním test reportu.

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávníku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAgass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.

*Zde je počet vláken ve svazku 10 = OK*

*Dtex o 6% nižší  
11.000 vs. 11.900*

*Počet stehů je 15 vs.  
18. počet deversů.*

<b>OBCHODNÍ NÁZEV:</b>		<b>MASTER 40/200</b>
<b>POUŽITÍ:</b>		<b>FOTBAL</b>
<b>MATERIÁL:</b>	<b>VLAS:</b>	PE monofilament (napřímený) <i>OK</i>
	<b>PODKLADOVÁ TEXTILIE:</b>	100 % PP <i>OK</i>
	<b>ZÁTĚR:</b>	SBR Latex <i>OK</i>
<b>DĚLENÍ:</b>		3/4" <i>OK</i>
<b>BARVA:</b>		dvoubarevná zelená <i>OK</i>

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu	[dtex]	14.000/6 <i>15.900/9</i>	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	370	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m²]	1.313	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	20 <i>OK</i>	± 10 %
Počet vpichů/m²	[-/m²]	10.499 <i>OK</i>	± 10 %
Počet konců/m²	[-/m²]	125.988	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	40 <i>OK</i>	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m²]	2.523 <i>OK</i>	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

**POZNAMKY:**

**Certifikáty výrobku:** DIN EN 15330-1; RAL GZ 944/1; RAL GZ 944/3; Handbook for Football Turf; EN 15330-1; NF P90-112; Dutch Sportfloor List; Nordic Test Certificate

**Doporučený vsyp:**

- Výška zásypu v závislosti na typu tlumící podložky a zásypu:
  - křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 12 mm (± 20 kg/m²)
  - granulát 0,5 – 3,1 mm -> 16 mm (± 7,5 kg/m²)
- V případě certifikace hřiště je doporučený vsyp specifikován v laboratorním test reportu.

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávniku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAglass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.

? ← rozdíl 900 Dtex je 6%  
počet za lomítkem  
určuje počet vláken  
ve srazku.

Juta má 6,  
Ital green 9.

Nicméně počet stehů  
na 10 cm a počet  
vpichů je větší, ten.  
Lepší trávnik.