

revize 1. 1. 2020

OBCHODNÍ NÁZEV:		TEAM-MASTER 40/150
POUŽITÍ:		FOTBAL
MATERIÁL:	VLAS:	PE monofilament (napřímený + texturovaný) OK
	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100 % PP OK
	ZÁTĚR:	SBR Latex OK
DĚLENÍ:		3/8" OK
BARVA:		dvoubarevná zelená OK

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu – napřímený	[dtex]	14.000/6	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	370	± 10 %
Jemnost vlasu – texturovaný	[dtex]	8000/4	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	280	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m²]	1.576	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	15	± 10 %
Počet vpichů/m²	[-/m²]	15.748	± 10 %
Počet konců/m²	[-/m²]	157.480	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	40	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m²]	2.786	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

POZNAMKY:

Certifikáty výroby: DIN EN 15330-1; RAL GZ 944/1; RAL GZ 944/3; Handbook for Football Turf; EN 15330-1; NF P90-112;

Doporučený vsyp:

- Výška zasypu v závislosti na typu tlumící podložky a zasypu:
 - křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 12 mm (± 20 kg/m²)
 - granulát 0,5 – 3,1 mm -> 16 mm (± 8 kg/m²)
- V případě certifikace hřiště je doporučený vsyp specifikován v laboratorním test reportu.

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávniku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAggrass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.

Zde je počet vláken ve
svazku 10 = OK

Dtex o 6% nižší
14.000 vs. 14.900

Počet stehů je 15 vs.
18. počet drutů.

OBCHODNÍ NÁZEV:		MASTER 40/200
POUŽITÍ:		FOTBAL
MATERIÁL:	VLAS:	PE monofilament (napřímený) <i>OK</i>
	PODKLADOVÁ TEXTILIE:	100 % PP <i>OK</i>
	ZÁTĚR:	SBR Latex <i>OK</i>
DĚLENÍ:		3/4" <i>OK</i>
BARVA:		dvoubarevná zelená <i>OK</i>

VLASTNOSTI	JEDNOTKY	TYPICKÁ HODNOTA	TOLERANCE
Jemnost vlasu	[dtex]	14.000/6 <i>15.900/9</i>	± 10 %
Šířka vlasu	[mm]	1,1	± 10 %
Tloušťka vlasu	[µm]	370	± 10 %
Plošná hmotnost vlasu	[g/m²]	1.313	± 10 %
Počet stehů na 10 cm (délka)	[-/10 cm]	20 <i>OK</i>	± 10 %
Počet vpichů/m²	[-/m²]	10.499 <i>OK</i>	± 10 %
Počet konců/m²	[-/m²]	125.988	± 10 %
Výška vlasu	[mm]	40 <i>OK</i>	± 5 %
Plošná hmotnost podkladové textilie	[g/m²]	260	± 10 %
Plošná hmotnost zátěru	[g/m²]	950	± 10 %
Celková plošná hmotnost	[g/m²]	2.523 <i>OK</i>	± 10 %
Pevnost ukotvení vlasu	[N]	> 40	
Vodopropustnost	[mm/h]	> 500	
UV stabilita (QUV – lampa A)	[h]	5.000	
Stálobarevnost – šedá stupnice	Stupnice	≥ 4	
Standardní šíře role	[m]	4,02	± 0,02

POZNAMKY:

Certifikáty výrobku: DIN EN 15330-1; RAL GZ 944/1; RAL GZ 944/3; Handbook for Football Turf; EN 15330-1; NF P90-112; Dutch Sportfloor List; Nordic Test Certificate

Doporučený vsyp:

- Výška zásypu v závislosti na typu tlumící podložky a zásypu:
 - křemičitý písek 0,3 – 1,2 mm -> 12 mm (± 20 kg/m²)
 - granulát 0,5 – 3,1 mm -> 16 mm (± 7,5 kg/m²)
- V případě certifikace hřiště je doporučený vsyp specifikován v laboratorním test reportu.

V případě volného položení bez mechanického ukotvení či nalepení může vlivem klimatických změn dojít ke sražení trávniku až o 1 %.

Produkt musí být instalován v souladu s JUTAgass® instalačním manuálem.

Výrobek, dle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH), neobsahuje žádné nebezpečné látky.

? ← rozdíl 900 Dtex je 6%
počet za lomítkem
určuje počet vláken
ve srazku.

Juta má 6,
Ital green 9.

Nicméně počet stehů
na 10 cm a počet
vpichů je větší, ten.
Lepší trávník.